



Ancorante PSP

Ponte di ancoraggio minerale

Fondo e ponte di ancoraggio in polvere a base di leganti idraulici, polimeri ridispersibili, cariche minerali, sabbie silicee e additivi colloidali. Ideale per il trattamento di superfici interne sia pitturate che grezze. E' un prodotto ad elevate prestazioni, compatto, traspirante e di facile applicazione. Le superfici trattate con *Ancorante PSP* risultano un fondo ideale per la successiva applicazione di finiture minerali e sintetiche.

Campi d'impiego

E' impiegato per la regolarizzazione e la lisciatura di:

- intonaci cementizi o in malta bastarda
- prefabbricati in gesso e cemento
- finiture sintetiche di ogni genere
- supporti già pitturati con pitture viniliche, acriliche lavabili, pitture al quarzo, purchè consistenti e ben ancorate

Ancorante PSP è un prodotto compatibile con qualsiasi ciclo di risanamento.

Ciclo Applicativo

Preparazione del supporto

Su superfici in buono stato, carteggiare e spolverare bene prima dell'applicazione. Su superfici degradate, pulire bene mediante carteggiatura e spazzolatura, rimuovere le pitture in via di distacco e spolverare accuratamente, rimuovere eventuali presenze di olii o sostanze grasse, che possano impedire la corretta adesione. Nel caso le superfici continuino a spolverare, si consiglia l' applicazione preventiva di un primer consolidante (Isoplast acrilico, Isoplast 581).

Preparazione dell'impasto

Impastare *Ancorante PSP* con acqua pulita mediante un miscelatore a basso numero di giri, fino ad ottenere una pasta densa, omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare per almeno 5-10 minuti e rimescolare brevemente.

Applicazione

Procedere all'applicazione del prodotto con frattone di acciaio. Attendere ca. 12 ore prima della sovrapplicazione.

Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a +5°C o superiore a +35°C. Si raccomanda di impastare il prodotto con acqua pulita, non salmastra. Non aggiungere al prodotto leganti, inerti o altro materiale. Assicurarsi

che il supporto sia consistente e privo di polvere.

Voce di Capitolato

Regolarizzazione e lisciatura di superfici, prima dell'applicazione di rivestimenti minerali o sintetici, con fondo di ancoraggio, tipo ANCORANTE PSP della CHIRAEMA SRL, costituito da leganti idraulici, polimeri ridispersibili, cariche minerali, sabbie silicee e additivi colloidali. Il prodotto dovrà essere impastato con sola acqua e applicato in due mani con spatola metallica per un consumo medio di 5kg/mq.

Dati Tecnici

Applicazione: Frattone acciaio

Confezioni: kg 25

Consistenza: polvere

Colore: bianco

Acqua d'impasto: ca. 8 l per sacco

Consumo: ca. 1-1,5 kg/mq, dipende dalla porosità del supporto trattato

Essiccazione: dipende dalla temperatura ambientale e dall'assorbimento del supporto

Riempimento: ottimo

Sovrapplicazione: ad essiccazione avvenuta con intonaci di finitura a "civile"

Resistenza a compressione: classe CS IV secondo EN 1015-11

Pulizia attrezzi: acqua subito dopo l'uso

Pallet: 60 sacchi da kg 25

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.